

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	510		
Allungamento (5d)	%	18		1
Temperatura di fusione	°C	680 - 760		1.5
				2
				3

EN 1044 :

AG 108

EN-ISO 17672 :

Ag 125

EN-ISO 3677 :

B Cu40ZnAgSn 680-760

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016