

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	14
Temperatura di fusione	°C	640 - 680

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
AG 104

1.5  
2  
3

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 145

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag45CuZnSn 640-680

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega ternaria priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/09/2009