

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	12
Temperatura di fusione	°C	630 - 730

Ø
(mm)

EN 1044 :
AG 106

1.5
2
3

EN-ISO 3677 :
B Cu₃₆AgZnSn 630-730

EN-ISO 17672 :
Ag 134

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Unioni e riempimenti a bassa temperatura di legamento su tutti i metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/05/2022