

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	500	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	18	1.5
Temperatura di fusione	°C	665 - 755	2

EN 1044 :
AG 107

EN-ISO 17672 :
Ag 130

EN-ISO 3677 :
B Cu36ZnAgSn 665-755

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ternaria per la saldobrasatura su tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016