

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**EN-ISO 17672 :**  
Cu 470

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Ø  
(mm)

2  
3

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Campo di impiego**

Lega universale in barretta rivestita per acciaio, ghisa e leghe di rame.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016