

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	400
Allungamento (5d)	%	37
Temperatura di fusione	°C	600 - 730

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
AG 402

1.5  
2  
3

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 160

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag60CuSn 600-730

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Campo di impiego**

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/04/2016