

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	410
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
AG 102

0.7  
1  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 156

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag56CuZnSn 620-655

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016