

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 410       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 35        |
| Temperatura di fusione | °C                | 620 - 655 |

Ø  
(mm)

**EN 1044 :**  
AG 102

0.7  
1  
1.5  
2  
3

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 156

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag56CuZnSn 620-655

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016