

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |           |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 400       | Ø<br>(mm) |
| Allungamento (5d)      | %                 | 37        | 1         |
| Temperatura di fusione | °C                | 600 - 730 | 1.5       |
|                        |                   |           | 2         |

**EN 1044 :**  
AG 402

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag60CuSn 600-730

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 160

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016