

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 2100    |
| Durezza DEL LEGANTE     | HV | 480     |
| Granulometria           | µm | 16 - 63 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006