

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1275
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62 - 67
Granulometria	µm	20 - 53

*Tipo impianto:* HVOF, PLASMA SPRAY

**Campo di impiego**

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006