

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza | HV | 180 - 235 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1005 - 1050 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riparazione di difetti di fusione su ghisa e riporti generici facilmente lavorabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/10/2015