

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	1200
Granulometria	µm	5.6 - 45

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY

**Campo di impiego**

Polvere in carburo fuso affinato rivestito con nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/01/2016