

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW347H

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 347 T1-1/4

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (0°C)	83

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 Nb P C1/M21 2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili austenitici stabilizzati al niobio o al titanio tipo AISI 321-347.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020