

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW347LH**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 347 T1-1/4

**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 9 Nb P C1/M21 2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	90
Resilienza KV	J (0°C)	84

Ø  
(mm)

1.2  
1.6

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unioni di acciai inossidabili austenitici stabilizzati al niobio o al titanio tipo AISI 321-347.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2019