

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza                | HV | 180 - 235      |
| Granulometria          | µm | 20 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C | 1005 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparazione di difetti di fusione su ghisa e riporti generici facilmente lavorabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2020