

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	310
Durezza	HRC	31
Granulometria	µm	63 - 210

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Lega esente da cromo per ricariche con processo P.T.A. su ghisa e leghe di bronzo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006