

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HV | 280 |
| Durezza | HRC | 25 - 30 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riparazione e ricariche con processo P.T.A. di stampi per vetrerie.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 03/08/2016