

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	240 - 280
Durezza	HRC	20 - 27
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	870 - 910

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 06/03/2006