

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	240 - 280
Durezza	HRC	20 - 27
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	870 - 910

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2021