

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| Durezza | HV | 240 - 280 |
| Durezza | HRC | 20 - 27 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 870 - 910 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2021