

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HV | 323 |
| Durezza | HRC | 32 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti di media durezza facilmente lavorabili all'utensile su acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006