

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	335 - 380
Durezza	HRC	34 - 39
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1020 - 1050

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporto e riparazioni su stampi, collarini, fondi ed anelli per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/06/2020