

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	350 - 410
Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1010 - 1050

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIA CETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti lavorabili resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016