

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 350 - 410 |
| Durezza | HRC | 35 - 42 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1010 - 1050 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riparti lavorabili resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016