

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 350 - 410      |
| Durezza                | HRC | 35 - 42        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 71        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1010 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti lavorabili resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006