

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza	HV	440
Durezza	HRC	44
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	°C	1480 - 1530

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Riparti in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016