

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	480
Durezza	HRC	48
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1130

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 06/03/2006