

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	440
Durezza	HRC	44
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1080 - 1140

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti con lega tipo SF6 lavorabili e resistenti all'usura e alla corrosione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016