

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



**EN 14700 :**  
PCo2

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 370 - 440      |
| Durezza                | HRC | 38 - 45        |
| Granulometria          | µm  | 36 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1275 -<br>1375 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017