

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	38 - 42
Granulometria	µm	45 - 150
Temperatura di fusione	°C	1275 - 1375

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Lega base cobalto per impieghi antiusura ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/11/2018