

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| Durezza       | HRC | 37 - 46  |
| Granulometria | µm  | 53 - 150 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiusura in lega base nichel tipo Tribaloy T-745 per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/12/2016