

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



Resistenza
Durezza

N/mm² 480
HB (20°C) 200

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5 350
3.2 350
4 350
5 350

Campo di impiego

Unione e riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

Applicazioni

Difetti in fonderia, cambi, riduttori, corpi di pompe, pezzi fusi, intelaiatura di macchine utensili, cilindri laminatoi, coppe olio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017