

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :
PCo2

Durezza	HV	470 - 610
Durezza	HRC	47 - 56
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1200 - 1365

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 ad alto tenore di C per riporti antiusura ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017