

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	580
Durezza	HRC	54
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiabrasione con processo P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr.4.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/08/2016