

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|------------------------|----|---------|
| Durezza | HV | 1275 |
| Granulometria | µm | 20 - 53 |
| Temperatura di fusione | °C | 1300 |

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF

Campo di impiego

Carburo di tungsteno agglomerato al 12% di cobalto per metallizzazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006