

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza DOPO HRC 40 - 45
INCRUDIMENTO

Durezza DOPO HRC 28 - 32
SALDATURA

Granulometria µm 53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Ultimet

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2021