

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Durezza DEL GRANO DI | HV | 1900 - |
| WC | | 2200 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 60 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/07/2019