

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI HV 2100  
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 60 - 64

Granulometria  $\mu\text{m}$  20 - 106

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSACETILENICO

**Campo di impiego**

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016