

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	2100 -
WC		2400
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Granulometria	µm	16 - 106

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti universali con carburo di tungsteno di medio spessore.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016