

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV  | 1275     |
| Durezza DEL LEGANTE     | HRC | 62 - 67  |
| Granulometria           | µm  | 45 - 125 |

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Polvere universale con carburi di tungsteno cobaltati per riporti di spessore sottile.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006