

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1200
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO, PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno sferici con buona resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016