

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 60 - 64

Granulometria μm 20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016