

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 150

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016