

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	2100
WC		
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti spruzzati e rifusi con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016