SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

517S

Campo di impiego
Saldatura di acciai ferritici al 17% di cromo della serie AISI 400.

Dopo PWHT 800ºC/2h

Resistenza	N/mm²	550
Limite Elastico	N/mm²	340
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20ºC)	120
Durezza DOPO PWHT	HB	150
Durezza DOPO SALDATURA	HB	240

Ø (mm)	L (mm)
1.6	
2.4	
3.2	1000

Applicazioni
Carpenteria, caldareria, industria chimica e petrolifera, fabbricazione tubi e forni.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021