

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Campo di impiego

Unioni e riporti su attrezzature lavoranti a caldo soggette a forti pressioni e corrosione.

Applicazioni

Ricarica di stampi, lame troncabarre a caldo di notevole dimensione, punzoni, mazze per forgiatura ed, in genere, riporti su attrezzature sottoposte a colpi molto violenti a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	760			
Limite Elastico	N/mm ²	450	0.8	1000	
Allungamento (5d)	%	35	1	1000	
Resilienza KV	J (-196°C)	80	1.2	1000	
Resilienza KV	J (20°C)	120	1.6	1000	
Durezza	HB (20°C)	200	2	1000	
			2.4	1000	
			3.2	1000	

Revisione 0.0 - 22/06/2021