

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	600
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	450
Allungamento (5d)	%	45
Resilienza KV	J (20°C)	>60

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	350
2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

**Campo di impiego**

Unioni in piano di acciai inox 18-8  
Cr-Ni con elevata produttività e  
limitato apporto di calore.

**Applicazioni**

Caldaie, condotte, autoclavi, piastre tubiere, turbine idrauliche, scambiatori di calore, recipienti, vasche, alberi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017