

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DELLA
MATRICE HRC 55
Durezza DEI GRANI HV 2100

\varnothing (mm)	L (mm)
4	700
5	700
6	700
6.4	700
8	700

Campo di impiego

Carburi di tungsteno di pezzatura da 0,5 a 1 mm per riporti altoresistenti all'usura.

Applicazioni

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze di draghe.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/05/2009