

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici del tipo 18%Cr-8%Ni-2.5%Mo resistenti a severa corrosione.

| | | | | Ø (mm) | L (mm) |
|-------------------|-------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 580 | | | |
| Limite elastico | N/mm ² | 460 | 1.6 | 250 | |
| Allungamento (5d) | % | 40 | 2 | 300 | |
| Resilienza KV | J (20°C) | >70 | 2.5 | 350 | |
| Resilienza KV | J (-120°C) | >35 | 3.2 | 350 | |
| | | | 4 | 350 | |
| | | | 5 | 450 | |

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020